ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru

ЕК 1000 ДЛЯ БЛОКОВ

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: СМЕСЬ СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛАДОЧНАЯ ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, G, M50, ГОСТ Р 58272-2018
СОСТАВ: ЦЕМЕНТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ, ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ПЕСОК, МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

- ДЛЯ ВЫСОКОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
- ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ДО 15 ММ
- ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для кладки блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона), силикатного кирпича и других высокопористых материалов. Может применяться внутри здания для выравнивания поверхности слоем до 15 мм (в т.ч. неровностей – перепадов, уклонов). Не предназначена для плиточной облицовки.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
ВНИМАНИЕ! КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ГИПСОБЕТОНА).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предназначенные для укладки элементы (блоки, плиты) предварительно должны быть очищены от пыли и других загрязнений, уменьшающих сцепление кладочно-клеевого раствора с данными элементами.
Для повышения прочности сцепления основание перед укладкой первого ряда блоков/плит необходимо обработать грунтом глубокого проникновения ЕК GS300 или ЕК CT17. Грунтование необходимо проводить при температуре воздуха не менее +10 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ С МОМЕНТА ЗАТВОРЕНИЯ СМЕСИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Кладочную смесь наносить на поверхность блока (плиты) при помощи зубчатого шпателя.
2. После этого на полученный слой уложить блок/плиту, прижать и пристукивать резиновым молотком.
3. В течение 10 минут после укладки положение блока/плиты можно корректировать.
4. Незатвердевший материал смыть с инструментов водой, затвердевший счистить механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления раствора.
5. Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи необходимо избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза следует немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации, следует руководствоваться требованиями к технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения продукта в сухих условиях в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Дату/время изготовления – смотри на упаковке, номер партии соответствует дате выпуска продукта. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-017-47532402-2003 и ГОСТ Р 58272 (в действующей редакции). Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. По истечении гарантийного срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ГОСТ Р 58272 (в действующей редакции). В случае соответствия смесь может быть использована по назначению. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

! При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, мм	ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА НЕ МЕНЕЕ, ч	РАСХОД НА 1 м² КЛАДОЧНОГО СЛОЯ ПРИ СПЛОШНОМ НАНЕСЕНИИ СЛОЕМ 1 мм, кг/м²	ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, мм		КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ НА 1 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ НА 25 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, ЦИКЛОВ
			МИН	МАКС				
1,25	2	1,3	5	15	0,16-0,18	4,0-4,5	5,0	50

* блоки из ячеистых бетонов 40х50х60 см.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ЕК КЕМИКАЛ»
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТЕЛ./ФАКС: +7 (831) 257-77-82,
ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 200-21-52.
WWW.EK-GROUP.RU