



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



ЕК TG40 МАСТЕР

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ГИПСОВОМ
ВЯЖУЩЕМ ГОСТ Р 58279-2024

СОСТАВ: ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ, ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ПЕСОК, МИНЕРАЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ И МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ



ИДЕАЛЬНА ПОД
ПОКРАСКУ И
ОКЛЕЙКУ
ОБОЯМИ



НЕ ТРЕБУЕТ
ШПАТЛЕВАНИЯ*



ЭКОНОМНЫЙ
РАСХОД



СЛОЙ ОТ 5 ДО
50 ММ



ПЛАСТИЧНОСТЬ
ДЛЯ
КОМФОРТНОЙ
РАБОТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных кирпичных гипсовых, цементных и других минеральных оснований внутри сухих помещений. Позволяет получить финишное качество поверхности, достаточное для оклейки обоями и покраски без дополнительного шпатлевания (качество поверхности категории КЗ согласно СП 71.13330.2017 при условии выполнения технологического цикла). Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки ЕК ТТ30 БАЗОВАЯ, ЕК ТТ40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЕК ТТ50 ОБЛЕГЧЕННАЯ, ЕК ТТ100 УСИЛЕННАЯ или ЕК ТТ100 ФИБРА.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям актуальной редакции СП 71.13330 и СП 163.1325800. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием. Неровности глубиной более 100 мм должны быть предварительно выровнены ЕК TG40 МАСТЕР. Перед нанесением раствора на сильно впитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой ЕК ПрофГрунт, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой ЕК G100 без разбавления или готовой грунтовкой ЕК G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для обработки слабо впитывающих оснований (монолитный бетон, гладкий бетон, керамический кирпич, ПГП) необходимо использовать скрепляющую грунтовку ЕК Бетоноконтакт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 70 МИНУТ С МОМЕНТА ЗАТВОРЕНИЯ СМЕСИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Штукатурку наносить шпателем.
2. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 3 до 50 мм.
3. При необходимости оштукатуривания в несколько слоев на поверхности ещё не затвердевшего первого слоя рекомендуется сделать насечки или волнообразные борозды штукатурным гребнем для увеличения площади сцепления. После полного высыхания первого слоя штукатурки с целью обеспыливания нужно обработать поверхность грунтовкой ЕК G200 или ЕК G100, разбавленной в пропорциях 1:1. После высыхания грунтовки, но не ранее чем через 90 минут, можно наносить второй штукатурный слой.

! На потолок возможно нанесение штукатурки только в 1 слой не более 15 мм!

4. Спустя 60-90 минут с момента затворения смеси поверхность выравнивать при помощи трапецевидного правила, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления
5. Для подготовки поверхности под покраску или оклейку обоями, после окончания подрезки, поверхность необходимо обильно смочить водой и подождать 3-5 минут до полного впитывания воды. Затем поверхность затереть губчатой теркой и обработать шпателем до гладкого состояния
6. Для получения глянцевой поверхности необходимо в течение суток (но не раньше чем через 5 часов с момента затворения смеси) поверхность штукатурки обильно смочить и обработать стальной гладилкой или широким шпателем до гладкого состояния.

В результате такой обработки поверхность не требует дополнительного шпатлевания

7. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении и составляет в среднем от 3 до 7 дней. Температура эксплуатации от +5 °С до +50 °С



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения продукта в сухих условиях в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев с даты изготовления. Дату/время изготовления – смотри на упаковке, номер партии соответствует дате выпуска продукта. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий ТУ 5745-021-47532402-2005 и ГОСТ Р 58279 (в действующей редакции). Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

 При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ НЕ РАНЕЕ, мин	РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 мм, кг/м ²	ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, мм			НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, мм	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЗАТВЕРЖДЕНИЯ НА 1 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЗАТВЕРЖДЕНИЯ НА 30 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	ПОДВИЖНОСТЬ ПО РАСПЛЫВУ КОНУСА, мм
70	9-10	МИН 3	МАКС 50	ЛОКАЛЬНО 100	1,25	0,4-0,5	12,0-15,0	150 ± 10
ВЛАЖНОСТЬ, % ПО МАССЕ, НЕ БОЛЕЕ	ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ	СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ УСАДОЧНЫХ ТРЕЩИН		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ НЕ МЕНЕЕ, МПа		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа		ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПа
0,5	95	УСТОЙЧИВА		2,0		1,0		0,3

ВНИМАНИЕ! Цвет смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

*при условии проведения технологического цикла

ЕК CHEMICAL

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЕК КЕМИКАЛ»
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТЕЛ./ФАКС: +7 (831) 257-77-82,
ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 200-21-52.
WWW.EK-GROUP.RU