

# СТ 17 Под краску

Грунтовка-концентрат 1:3 глубокого проникновения для внутренних и наружных работ, под краску

## Свойства

- ▶ укрепляет слабые и мелящие поверхности;
- ▶ снижает впитывающую способность основания;
- ▶ имеет высокую проникающую способность;
- ▶ способствует равномерному нанесению красок, повышает их адгезию, снижает их расход;
- ▶ не содержит пигмент;
- ▶ доступна транспортировка в зимнее время;
- ▶ для наружных и внутренних работ.

## Область применения

Грунтовка-концентрат СТ 17 под краску предназначена для обработки впитывающих и сильно впитывающих поверхностей стен и потолков (цементных, известковых и гипсовых штукатурок, гипскартона и т.п., в т.ч. выровненных финишными шпаклевками) перед окрашиванием водно-дисперсионными красками. Обладает высокой проникающей способностью, связывает пыль, укрепляет слабые и мелящие поверхности, повышает адгезию краски к основанию. Уменьшает впитывающую способность оснований, способствуя более равномерному нанесению красок и снижению их расхода. Не содержит пигмент, благодаря чему не оказывает негативного влияния на внешний вид окрашенных поверхностей. Применяется как внутри, так и снаружи зданий, в т.ч. на фасадах. Перед использованием грунтовку необходимо разбавить водой в соотношении 1:3. **Без разбавления грунтовку под краску не применять!**

## Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, защитить укрывной пленкой.

## Выполнение работ

Перед применением разбавить грунтовку чистой водой в пропорции 1:3 и тщательно перемешать. Грунтовку наносят на поверхность при помощи кисти или валика равномерным слоем, не допуская скоплений. Время высыхания грунтовки до 2х часов в зависимости от температуры, влажности воздуха и впитывающей способности основания. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, обработать еще раз. Свежие остатки грунтовки легко смываются



ЦЕРЕЗИТ\_СТ 17\_11\_2024

водой, засохшие можно удалить только при помощи растворителя.

## Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

## Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°C — не более 24 месяцев со дня изготовления.

**Исключить нагрев и попадание прямых солнечных лучей!**

Допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже -40°C общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать.

## Упаковка

Грунтовка СТ 17 под краску поставляется в пластиковых емкостях по 1 л, 5 л и 10 л.

## Технические характеристики

Состав СТ 17 Грунт под краску:	водная дисперсия сополимеров акрилатов
Цвет:	бесцветный
Плотность:	около 1,0 кг/дм <sup>3</sup>
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С:	около 2 ч
Температура транспортировки и хранения:	от +5 до +35°С (допускается до 5 замораживаний при -40°С)
Температура применения:	от +5 до +35°С
Расход СТ 17 под краску:	При однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания, при разбавлении 1:3 - 0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>
Количество слоев:	1-2

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»

☎ 8-800-505-46-15 🇷🇺 ЦерезитРоссия  
🌐 www.ceresit.ru 🌐 www.pro-fasade.ru —  
все о штукатурных фасадах!  
🇺🇸 Церезит Россия

Узнать больше  
о продукте:

